

产品描述

Ecoexc™ D50是自交联型丙烯酸乳液，其显示出卓越的木材润湿性、高透明、良好的流平性、硬度和耐化学性。应用于半透明和实色的木器涂料中。

典型性质

外观	微黄透明液体
离子性	阴离子
固含量	45±1%
粘度	≤150 mPa·s
密度	1.05g/cm ³
PH	7.5-8.5
最低成膜温度	31℃
耐光性	7

使用方法

- 1、使用前请混合或搅拌均匀；
- 2、为了达到理想的成膜效果，D50需要添加聚合剂；
- 3、该产品冻融性稳定性稳定。

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射