

## 产品描述

**Ecoexc™ D60**是一种自交联型改性丙烯酸共聚物乳液，有非常好的耐化学性和抗粘结性，透明度高，耐刮擦性好，是清漆、色漆的底面两用型树脂，即使没有外加交联剂也可提供良好的打磨性能，被广泛应用在工业木器涂料、装修涂料。

## 典型性质

外观	半透明乳白色液体
离子性	阴离子
固含量	45±1%
粘度	40-100cps
密度	1.05g/cm <sup>3</sup>
PH	7.8-8.2
游离单体	≤1000 ppm
VOC（理论）	±0.1 %
最低成膜温度	29 °C

## 使用方法

- 1、为了获得更好的成膜效果，建议在D60配方中需要加入成膜助剂（例如乙二醇丁醚或二乙二醇丁醚）；
- 2、D60可兼容一系列的丙烯酸乳液和聚氨酯分散体；
- 3、该产品的冻融稳定性不稳定；

## 储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；  
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；  
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射