

产品描述

Ecoexc™ D66属于一款羟基功能性丙烯酸共聚物乳液，专门针对单组分和双组分的木器涂料而开发，具有良好的透明度，在单组分中耐化学性好，在正确使用异氰酸酯的双组份中耐醇溶剂性能优秀，具有良好的耐打磨性能及迅速的涂膜硬度开发。

典型性质

外观	白皙透亮
离子性	阴离子
固含量	40±1%
粘度	100-1000cps
密度	1.03g/cm ³
PH	6.0-7.0
游离单体	≤500 ppm
防锈剂	~0.0484 %

典型薄膜性能

最低成膜温度	43℃
耐光性	7

使用方法

- 1、每次使用前需摇匀/混合均匀；
- 2、可通过喷涂和刷涂的方法使用；
- 3、注意打磨时要轻缓。

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5℃至35℃，避免阳光直射