

产品描述

Ecoexc™ D73是一种水性阴离子型含羟基的聚氨酯改性的丙烯酸乳液，可适用于玻璃和金属材料的烤漆，单组分使用，拥有优异的附着性能，高光泽，透明度佳，耐化学性好。

典型性质

外观	乳白色液体
离子性	阴离子
固含量	35±1%
粘度（4号杯）	20s
密度	1.0g/cm ³
PH	7.0-7.5
水溶性	可混溶
VOC理论	±18.8 %

典型薄膜性能

硬度	约1H
光泽度	约95

使用方法

- 1、每次使用前请混合/摇匀，可通过喷涂的方法使用；
- 2、喷涂1次，静置5分钟左右，在110°C烘烤约30分钟；

储存和安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射