

产品描述

Ecoexc™ B11是一款阳离子型丙烯酸共聚乳液，可用于纺织加工的不同阶段。由于其阳离子特性，故与底材亲和力强，可获得具有良好附着力的漆膜，漆膜具有优异的耐溶剂性。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	30±1 %
密度	~1.05g/cm ³
PH	3.5-5.5
离子性	阳离子
粘度	80-120cps
水溶性	可分散
分解温度	> 150 °C

应用领域

HS-B11阳离子型丙烯酸共聚低能量固化乳液可形成弹性柔韧的膜，耐溶剂优良。可应用于涂料（如木器漆）、油墨、粘合剂、皮革、纺织等领域。可用于纸张施胶、植绒（粘合剂）、表面处理、粘结非织物材料。

使用方法

- 1、HS-B11含有反应性基团，无需加热可自交联（需几天时间），或在碱特别是NaHCO₃存在条件下烘烤（100-110 °C）交联，NaHCO₃的推荐用量为2.5-5%（与NaHCO₃混合后几天都能保持稳定）；
- 2、为获得更优性能，建议添加2%的HS-A10交联剂；
- 3、可通过滚筒、刮刀的方法使用。如用刮刀施工，必须进行增稠，应使用聚乙烯醇或纤维素类增稠剂。

存储和安全

- 1、该产品应当存储在阴凉的环境，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5°C至40°C，避免阳光直射。