

## 产品描述

HS-901C属于裂纹透明浆，用作织物的裂纹效果，且裂纹大小可控。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	40±1%
PH	7.5-8.0
粘度	60000-70000cps
密度	1.045g/cm <sup>3</sup>

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4mpa
抗拉强度	35mpa
断裂伸长率	1500%

## 使用方法

- 1、根据需求可添加一定量的色素使用，由于色素对胶浆的牢度影响较大，建议色素用量不要过大，荧光色素尽量使用高温色素，以免颜色迁移影响产品质量；
- 2、添加2%的HS-100助剂使用；
- 3、手印1-2次后，自然晾干；

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；  
一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；  
存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；