

## 产品描述

**Ecoexc™ 1380**属于低粘度阴离子型脂肪族聚酯聚氨酯水性分散体，适用于生产制备服装外套、箱包等领域的纺织涂料，制得产品触感柔软，具有高弹性，适用于机械发泡，且有良好的耐水性。

## 典型性质

外观	白色液体
固含量	60±1%
PH	6.0±8.0
流出时间（23°C，4mm杯）	<90S
密度	1.1g/cm <sup>3</sup>
溶解性	可混溶

## 典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	25MPA
断裂伸长率	1500%

## 使用方法

- 1、每次使用前请摇匀/混合；
- 2、该产品一旦受冻则不能使用，须充分密封在原容器中以防止水分蒸发，因其会导致不可再分散聚合物膜的形成，短暂加热不超过50°C对产品性能无不良影响

## 存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C至40°C，避免阳光直射。