

产品描述

Ecoexc™ 1069属于阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体，主要作为底涂用水性树脂，涂膜较软，在皮革和较难附着的底材上，如ABS树脂等都具有优异的附着性和接着性。

典型性质

外观	白色液体
固含量	50±1%
PH	6.5±1.5
粘度	275mPa·s
密度	1.1g/cm ³
溶解性	可混溶

典型薄膜性能

100%模量	2MPA
抗拉强度	20MPA
断裂伸长率	1500%

使用方法

- 1、每次使用前请摇匀/混合；
- 2、该产品一旦受冻则不能使用，须充分密封在原容器中以防止水分蒸发，因其会导致不可再分散聚合物膜的形成，短暂加热不超过50°C对产品性能无不良影响

存储与安全

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C至40°C，避免阳光直射。