

产品描述

Ecoexc™HS-40属于加光浆，可用作表面加光处理（适用于皮革、真皮、胶浆），也可用作表面金属效果（可为反光粉、金属粉做载体）。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1%
PH	7.0±1
密度	1.045g/cm ³
溶解性	冷水易稀释

典型薄膜性能

100%模量	1.4MPA
抗拉强度	35MPA
断裂伸长率	1500%

使用方法

- 1、建议添加1%的HS-100交联剂使用；
- 2、手印完成后，自然晾干。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。