

产品描述

Ecoexc™HS-103是为有机硅改性的自消光水性聚氨酯，不含哑粉，极低光泽度，特别建议用于纸张、PVC、皮革等基材的表面处理。推荐干燥温度 $>70^{\circ}\text{C}$ ，促进有机硅微相分离，提高涂层通透度。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	32%
PH	7.0-9.0
密度	1.03-1.05g/cm ³
离子性	阴离子

应用领域

Ecoexc™HS-103在PVC表面具有优良的附着性；基于阻止小分子迁移设计，可对PVC基材中小分子有效覆盖，遮盖效果良好。

使用方法

- 1、可与其他阴离子型树脂组合使用；
- 2、使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加；
- 3、每次使用前请混合/搅拌均匀。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在 5°C - 30°C ，避免接触高温。