

产品描述

Ecoexc™HS-111属于脂肪族聚醚聚氨酯水性分散体，具有较强的有机硅高光及防滑效果，可获得清爽的肌肤触感，特别建议用于织物涂层服装，外衣，运动服，手袋，箱包，时尚服需要中软整理，具有高的机械稳定性和粘合性。该产品具有良好的抗水解性，良好的抗断裂负载和抗撕裂性，适用于泡沫涂层和印花工艺。

典型性质

外观	半透明液体
固含量	40±1%
PH	7.0-9.0
密度	1.03-1.05g/cm ³
粘度（4#, 30 rpm）	19000cps

典型薄膜性能

硬度	32D
抗拉强度	25MPA
断裂伸长率	1500%

使用方法

- 1、如需提高水洗牢度，建议在涂层浆中加入50-100 g/kg的H-9交联剂，并在150-160 °C烘焙60-90秒；
- 2、泡沫涂层：要获得具有良好机械稳定性的泡沫，必需加入发泡剂和泡沫稳定剂，浆料粘度可用增稠剂PS 66调节；加入填料如滑石，草临，二氧化钛，将会减少膜的弹性；颜色可通过加入印花用颜料；建议先过滤泡沫。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。