

EcoexcTM HS-PU89

2021-5-21

产品描述

EcoexcTMHS-PU89</mark>属于涂层树脂,可用于家具、汽车、制鞋、建筑等行业。由于聚合物高的活化温度和成膜的柔软性,该树脂特别适合纺织材料的湿粘接,它也被发现可实用于各种膜对膜的粘接应用,可用作纺织品粘合剂。

典型性质

外观 乳白色液体

固含量 60±1%

PH 7.0-8.0

粘度 6000±1000 cps

密度 ~1.05 g/cm³

典型薄膜性能

100%模量 2-3MPA

抗拉强度 20-35MPA

断裂伸长率 900-1200%

使用方法

- 1、该树脂对许多合成材料和天然材料都表现出优良的粘接性能。对于混合后的胶粘剂要注意可操作时间。为了拓展特殊的应用领域或定制产品的技术性能,也可以加入树脂分散液、乳化剂、增稠剂等;
- 2、在使用前,特别是喷涂前,调配的胶粘剂产品必须经过过滤,以除去胶粘剂中可能形成的聚合物颗粒;
- 3、对于一个特殊的应用所需的实际温度取决于热压时间以及被粘合施加压力的基材;
- 4、该产品一旦冻结凝固后将会完全失效无法再使用,须充分密封在原装容器中,因为通过 水的蒸发将会导致它形成一层不可再分散的聚合物膜。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年;
- 2、一般储存条件:避免热源、辐射、静电以及与食品接触;
- 3、最好的储存在5°C-30°C,避免接触高温。

