

产品描述

Ecoexe™ T41-A是一款阴离子聚碳酸酯型聚氨酯水分散体,耐酒精擦拭,且对硅橡胶(需火焰或等离子预处理)、EPDM橡胶有良好的附着强力。

典型性质

| | |
|---------|-----------|
| 固含量 | 38 % |
| PH | 8 |
| 粘度(25℃) | <500 cps. |

典型薄膜性能

| | |
|------------|---------|
| 100%模量 | 4.7 mpa |
| 抗拉强度 | 50 mpa |
| 伸长率 | 600 % |
| 硬度(Köning) | 35 sec. |

存储和安全

Ecoexe™ T41-A应在室温下存放于紧闭密封的容器中,并防止温度低于5°C。如同大多数乳液,不应将 **Ecoexe™ T41-A**暴露于温度接近0°C的环境,因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施,包括适当的通风和喷涂时使用的面具。