

产品描述

Ecoexe™ T116是一款基于TDI/MDI的无溶剂型的双组分聚醚的封闭型聚氨酯。用作转移涂层的中间层，耐水解，耐屈曲

典型性质

固含量	99-100%
外观	无色透明液体
解封温度	130℃
粘度（25℃）	14000-16000 cps.

应用

为了获得良好的耐化学性，建议每次使用前添加8.8%的H97胺交联剂。搅拌均匀后，实验建议涂1次，在130℃烘干2分钟

另建议客户大货生产前自行测试交联剂添加量

存储和安全

Ecoexe™ T116应在室温下存放于紧闭密封的容器中，储存温度5-30℃。因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。