

产品描述

Ecoexe™ T145是一种脂肪族水性聚氨酯分散体，不含有机溶剂，具有耐水解、耐高温、耐黄变等特点。适用于苯减量超纤或碱减量超纤的含浸树脂，且在高温染色过程中不产生收缩，依旧保持弹性和韧性

典型性质

固含量	40±1%
PH	7.0-9.0
粘度（25℃）	<250 cps.

典型薄膜性能

100%模量	2.5-3.0 mpa
抗拉强度	10-15mpa
伸长率	>500 %
密度	1.03-1.05g/cm ³

存储和安全

Ecoexe™ T145应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T145**暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。