

产品描述

Ecoexc™ T153是热活化型阴离子聚氨酯水分散体，推荐用于纺织品热转

印。典型性质

固含量	50%
PH	7-8
粘度 (25℃)	<500 cps.
密度	1.08g/cm ³
热活化温度	100-110℃

使用建议

Ecoexc™ T153对许多合成材料和天然材料都表现出优良的粘接性能。

为获得更优的耐热、耐水洗性能，特别推荐添加2-5%(重量比)的 **Ecoexc™ TH25**交联剂。特别注意的是，已被混合的产品应在4小时内使用。与其他未知助剂混用时，建议先做必要的试验。

存储和安全

Ecoexc™ T153应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T153**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。