

产品描述

Ecoexe™ T172是一款脂肪族水性聚氨酯分散体，固含量高，成膜柔软，通透，推荐用于烫金。

典型性质

固含量	55 %
PH	8
粘度（25℃）	<60 cps.

典型薄膜性能

100%模量	1.2mpa
抗拉强度	6.6mpa
伸长率	650 %
硬度（邵A）	57.3

存储和安全

Ecoexe™ T172应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T172**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。