

产品描述

T-174是一款无溶剂水性聚氨酯分散体，具有较好的抗粘连和抗刮性能，可用于塑胶，纸张等基材涂料添加树脂。

典型性质

固含量	31 %
PH	7.0-9.0
粘度（25℃）	500-2000 cps.

存储和安全

Ecoexc™ T-174应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T-174**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。