

产品描述

Ecoexc™ T190是热活化型阴离子聚氨酯水分散体。

典型性质

固含量	50%
PH	7-8
粘度 (25℃)	<500 cps.
密度	1.08g/cm ³
热活化温度	100-110℃

使用建议

Ecoexc™ T190对许多合成材料和天然材料都表现出优良的粘接性能。无需使用任何交联剂，即可获得良好的附着力、耐热及耐水洗性能，特别推荐用于热转印、热烫金、转印植绒等应用。

存储和安全

Ecoexc™ T190应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5℃。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T190**暴露于温度接近 0℃ 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。