

产品描述

Ecoexe™ T192是基于特殊自交联体系的聚丙烯酸乳液，特别推荐用于转印植绒，具有良好的耐热水洗特性。

典型性质

固含量	40%
PH	7-8
粘度 (25℃)	<500 cps.
密度	1.08g/cm ³
热活化温度	120℃

Ecoexc™ T192应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T192**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。