

产品描述

Ecoexe™ T198是基于聚碳酸酯型的高硬度脂肪族聚氨酯水分散体，对各种基材展现出良好的附着力及耐醇性。

典型性质

固含量	40 %
PH	8
粘度（25℃）	200 cps.

典型薄膜性能

100%模量	-- mpa
抗拉强度	55mpa
伸长率	110 %
硬度（Köning）	130"

存储和安全

Ecoexe™ T198应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexe™ T198**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。