

## 产品描述

---

T211为阴离子型的PUD树脂，应用于底涂及面漆处理。

## 典型性质

---

固含量	23 %
PH	7.0-8.5
粘度（25℃）	5-300 cps.

## 典型薄膜性能

---

MFT	0℃以下
抗张力	46 kg/cm <sup>2</sup>
伸长率	550 %
100%M	6.9 mPa

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T211**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T211**暴露于温度接近0°C的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。