

产品描述

聚氨酯水分散体，优异的附着力和高耐水解性，适用于纺织涂层或层压。

典型性质

固含量	35 %
PH	7.5-9.5
粘度（25℃）	<250 mPa.s

典型薄膜性能

硬度	40-55
抗拉强度	40-60mpa
伸长率	300-450 %

存储和安全

Ecoexc™ T236应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T236**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。