

## 产品描述

---

**Ecoexc™ T241**是热活化型阴离子聚氨酯水分散体。

## 典型性质

---

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 固含量      | 50%                   |
| PH       | 7-8                   |
| 粘度 (25℃) | <500 cps.             |
| 密度       | 1.08g/cm <sup>3</sup> |
| 热活化温度    | 100-110℃              |

## 使用建议

---

**Ecoexc™ T241**对许多合成材料和天然材料都表现出优良的粘接性能。无需使用任何交联剂，即可获得良好的附着力、耐热及耐水洗性能，特别推荐用于热转印、热烫金、转印植绒等应用。

## 存储和安全

---

**Ecoexc™ T241**应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ T241**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。