

## 产品描述

---

Ecoexe™ XDI树脂是一种脂肪族聚碳-聚酯型的聚氨酯水性分散体，涂膜具有极高的光泽度。

## 典型性质

---

固含量	35 %
PH	8
粘度（25℃）	<500 cps.

## 典型薄膜性能

---

100%模量	4 mpa
抗拉强度	50 mpa
伸长率	450 %
硬度（Köning）	35 sec.

## 存储和安全

---

Ecoexe™ XDI应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5° C。如同大多数乳液，不应将 Ecoexe™ XDI暴露于温度接近 0° C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。