

产品描述

Ecoexc™ HS-103为有机硅改性的自消光水性聚氨酯，不含哑粉，极低光泽度，特别建议用于纸张、PVC、皮革等基材的表面处理。推荐干燥温度 $>70^{\circ}\text{C}$ ，促进有机硅微相分离，提高涂层通透度。

典型性质

| | |
|-----|----------------------------|
| 外观 | 乳白色 |
| 气味 | 轻微 |
| 固含量 | 32% |
| 离子性 | 阴离子 |
| 密度 | 1.03-1.05g/cm ³ |
| PH | 7-9 |

储存和安全

Ecoexc™ HS-103应在室温下存放于紧闭密封的容器中，并防止温度低于 5°C 。如同大多数乳液，不应将 **Ecoexc™ HS-103**暴露于温度接近 0°C 的环境，因为这可能会影响产品的使用。

一般公认的工业涂料的使用安全防护措施，包括适当的通风和喷涂时使用的面具。