

产品描述

Ecoexc™T299是可用于直接接触金属涂层的水性树脂，环状聚碳酸酯与特殊丙烯酸共聚物对金属、木材、薄膜有优异的附着力，可单组份自然干燥。

典型性质

固含量	50±2%
PH	8
粘度 (25°C)	250cps.
玻璃化转变温度	28
最低成膜温度	20 (68°F)
离子型	阴离子

测试数据

乙醇擦拭 (1kg砝码)	40次发白 180次未有孔
丙酮擦拭 (1kg砝码)	30次有孔
耐碱 (5%氢氧化钠 50 3分钟划格测试)	泡碱后外观无变化，划格胶带撕无脱落

应用领域

Ecoexc™T299可用于树脂及添加剂：防腐蚀，金属涂料，砌体涂料，外墙涂料，建筑底漆屋顶涂料，砌体涂料，室内涂料，金属底漆和工业钢铁，耐化学性。

包装规格

IBC
200KG

储存条件

- 1、该产品应当存储在阴凉干燥且通风良好的地方，在密闭容器中的保质期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、存放温度在5°C至40°C，避免阳光直射。